



TM-numer : 155
Data : 5-02-2010
Wersja: : 1

Nelfalin Transparent WV

Drewno
Lakier wodny

- Opis produktu** : Wodorozcieńczalny, lazurujący lakier nawierzchniowy do pędzla
- Przeznaczenie** : Do nowych prac i do renowacji drzwi, okien i innych elementów drewnianych, do wewnątrz i na zewnątrz
- Charakterystyka produktu** :
- Wodorozcieńczalny
 - Znakomicie się rozlewa
 - Szybkoschnący

Właściwości

- Skład** : Kopolimery akrylu
- Kolor** : Według kolekcji lazurów NELF
- Gęstość w 20°C** : 1,03 kg/dm³
- Grubość warstwy** : 30 µm sucha powłoka
- Czas schnięcia** : W temp. 20 °C i wilg. RH. of 65% pyło-suchy po ok. 60 min, suchy dotykowo po ok. 2 godz.
- Możliwość nałożenia kolejnej warstwy** : Po 6 godzinach
- Połysk** : półpołysk
- Zawartość części stałych** : Ok 40 % objętościowo
- Wydajność** : 13 m² /litr at przy 30 µm suchej powłoki, mocno uzależniona od chłonności i gładkości podłoża
- Przechowywanie** : Minimalna trwałość podczas składowania wynosi 1 rok w oryginalnym pojemniku. Przechowywać w temp. chłodnej, ale powyżej 5°C, w suchym pomieszczeniu.

Aplikacja

- Temperatura aplikacji** : > 10 °C i maximum wilgotności RH 85%.
- Środek czyszczący** : woda

Informacje ogólne

Informacje te zawiera karta charakterystyki produktu. Karta taka dostępna jest u dostawcy.

Dane techniczne tutaj podawane zostały sporządzone na podstawie aktualnej wiedzy, NELF LAKFABRIEKEN BV zachowuje prawo wprowadzania zmian bez powiadomienia. Wyklucza się wszelką odpowiedzialność wynikającą z tych danych.

Sposoby aplikacji

- Aplikacja** : Pędzel
- Rozcieńczalnik** : Nie zaleca się rozcieńczania

Przygotowanie powierzchni

Podłoże musi być czyste i suche, bez śladów zabrudzenia tłuszczem, olejem, woskiem i innymi nieczystościami oraz pozbawione elementów luźno z nim związanych. Powierzchnie oszlifować do czysta oraz zaokrąglić wszystkie krawędzie. Wilgotność drewna: 15%. Wszystkie powierzchnie uprzednio pokryte farbą z połyskiem, bejcowane oraz szpachlowane należy zeszlifować i wyrównać, aby umożliwić odpowiednie wchłanianie produktu. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku takich gatunków drewna jak: dąb, teak, cedr, jodła Douglasa, mahoń oraz idigbo, które zawierają taniny rozpuszczalne w tłuszczach i wodzie. Substancje te, mogą negatywnie wpłynąć na proces schnięcia i utwardzania powłoki lub osłabić jej przyczepność. Po gruntowaniu wszystkie fugi uwarunkowane konstrukcyjnie należy uszczelnić wypełniaczem do fug Nelfa Fugenfuller. Produkt kolorowany - przed ostateczną obróbką należy sprawdzić odcień barwy za pomocą powłoki próbnej. Przed użyciem farby należy dobrze wymieszać!

Środki ostrożności

- Ochrona skóry** : używać odpowiednich rękawic ochronnych
- Ochrona twarzy** : jeżeli zachodzi taka konieczność używać okularów ochronnych

UWAGA: montaż stolarki pomalowanej farbą akrylową może się odbyć po utwardzeniu farby tzn. 3-5 (w okresie zimowym 7) dni od pomalowania.